










Рекомендованное применение

Міра ВС 000 — бесцветный компонент / биндер двухслойной смеси базового покрытия Міра ВС. Используется для регулирования укрывистости составов Міра Міх.

Міра ВС 000 также можно использовать в качестве смешиваемого компонента и для создания трехслойных цветных покрытий.

Укрывистость: --

Общие сведения

	Цвет бесцветный						
	Соотношение компонентов смеси	по массе (лак : отвердитель)		по объему (лак-отвердитель)			
	Отвердитель	--	--	--	--	--	
	Отвердитель для полной покраски				для частичной покраски		
	--				--		
	Срок годности после смешивания	--					
	Разбавитель	--					
	Вязкость распыления	Пистолет-распылитель с подачей самотеком		Комбинированное/безвоздушное распыление			
	--	--		--			
	Способ нанесения	Способ нанесения	Отвердитель	давление (бар)	распылитель (мм)	количество проходов в распылителе	Разбавитель
	--	--	--	--	--	--	--
	Время испарения растворителя из лакокрасочной пленки	--					
Толщина сухой пленки							
--							
	Время высыхания	«От пыли»	«На отлип»	Готовность к сборке	Пригодность к шлифованию	Пригодность к повторному нанесению покрытия	
	Температура поверхности	--	--	--	--	--	
	--	--	--	--	--	--	

Примечание

Хранение:	В плотно закрытой оригинальной упаковке срок годности составляет не менее 3 лет. Диапазон температур хранения: 10–30 °С Бережь упаковку от воздействия прямых солнечных лучей и источников тепла.
Сведения о ЛОВ:	ЛОВ в упаковке: за вычетом не участвующего в реакции растворителя 734 г/л/6,1 фунта/гал с учетом не участвующего в реакции растворителя 734 г/л/6,1 фунта/гал ЛОВ при использовании продукта: за вычетом не участвующего в реакции растворителя 787 г/л/6,57 фунта/гал с учетом не участвующего в реакции растворителя 787 г/л/6,57 фунта/гал Всегда проверяйте требования местного законодательства в отношении ЛОВ, чтобы убедиться, что использование продукции Мира соответствует требованиям вашего региона.
Условия нанесения:	от 10 °С и до 80 % относительной влажности воздуха. Требуется обеспечить надлежащую приточно-вытяжную вентиляцию.
Общие сведения:	В качестве добавки для смешивания используется Мира ВС 000. Смешайте Мира ВС 000 с разбавителем Мира ВС в соотношении 2:1 по объему до получения готового к распылению раствора. Нанесите влажный текучий слой либо на зону смешивания, либо на всю окрашиваемую поверхность. Сразу после этого можно нанести основную краску ВС методом смешивания. ВС 000 предотвращает образование сухих шероховатых брызг в зонах смешивания. Соотношение смешивания Мира ВС 000, используемого для создания трехслойных цветных покрытий: ВС 000 + 20-30% Мира ВС М (перламутр), ВС Х (ксиралик) или ВС CV (хамелеон) Информация о трехслойном покрытии (покрытие 1 + покрытие 2 + лак): Для улучшения отверждения базового покрытия и лака необходимо добавить отвердитель Мира к покрытию 1. Кроме того, улучшится адгезия базового покрытия к лаку. Процесс покраски выглядит следующим образом: Покрытие 1 = базовое покрытие Мира ВС + 2-компонентный отвердитель Мира. Мы рекомендуем использовать тот же отвердитель, который планируется использовать с лаком Мира. Соотношение смешивания 10:1 по массе или объему, затем влить 40-50% разбавителя Мира ВС. Промежуточный этап испарения: не менее 10-15 минут при комнатной температуре. Покрытие 2 можно наносить с отвердителем (прозрачным покрытием 2) или без него. Окончательное время испарения при комнатной температуре перед нанесением лака должно составлять не менее 20 минут. Смешайте покрытие № 2 с 50-70% разбавителя Мира ВС. Добавление Мира ВС 000 не повлияет на процесс сушки. Техника безопасности: Только для профессионального применения. Не предназначено для свободной продажи и использования. Перед вскрытием упаковок убедитесь, что вы понимаете предупреждения на этикетках и в паспортах безопасности всех ингредиентов, поскольку смесь содержит опасные вещества всех ее составляющих. Производитель рекомендует использовать респиратор с подачей воздуха при воздействии паров или аэрозольного тумана. Медицинская помощь: Информация по экстренной медицинской помощи или ликвидации разливов: 011 49(0)700 24112112 (MIP) Номер телефона экстренной службы в США (только для инцидентов при транспортировке): 1-800-535-5053 (Infotrac) Эксклюзивный импортер: «Флитвуд Продактс» (Fleetwood Products) 3 Американ Уэй, офис 15, Спотсвуд, штат Нью-Джерси, 08884 www.mira-usa.com fleetwood@mira-usa.com. Тел.: 732-416-9590, факс: 732-416-9592